



Treppen- & Parkettlack

Su Bazlı Parke ve Merdiven Cilası

- Dolgu ve son kat özelliği
- Parke ve Merdiven Cilası
- Ayrıca kapılar ve mobilyalar için

Özellikler:



- **BAUFIX** Treppen & Parkettlack, eşit kalınlığı ve iyi akıcılığıyla öne çıkar.
- Uygulaması kolay ve kokusuzdur.
- Ahşapı sağlam ve dayanıklı bir yüzeye korunur.

İç Mekân Uygulama Alanları:



- Ahşap zeminler, parke ve ahşap merdivenler için **BAUFIX** Treppen- & Parkettlack
- Mobilya ve iç kapılar için de uygundur.

Uygulama:

- Ahşap iyi zımparalanmış (P00-120), temiz, kuru ve yağsız olmalıdır.
- Yağlı veya reçineli ahşapları tinerle temizleyin.
- İzin verilen ahşap nem: % 8-12
- Günde 2 kattan fazla uygulamayınız.
- Fırça veya rulo ile uygulayınız.
- Kuruma (20°C'de ve %65 bağıl nemde): yak. 1 saat sonra toz kuruluğu, yak. 2 saat sonra dokunma kuruluğu, yak. 4 saat ilave kat uygulanabilir.
- Günlük kullanıma uygun dayanıklı bir yüzey için üç kat vernik tavsiye edilir.
- Doğrudan yüzey üzerine dökmeyin, aksi takdirde lekeler oluşabilir.
- Seyreltme: Gerekirse %5-10 oranında su ile seyreltilir.

Notlar:

- 15°C'nin altında uygulama yapmayın (malzeme ve yüzey sıcaklığı)
- 7 gün sonra tamam esneklik
- Açılan kutuları iyice kapatın.
- Test uygulama yapılması önerilir.

İş Aletleri ve Temizleme:

- Akrilik fırça, su bazlı boya rulosu (kısa tüylü tiftik veya flok rulo)
- Aletleri kullanımdan sonra su ve bulaşık deterjanı ile temizleyiniz.
- Temizlik artıklarını uygun şekilde atınız.

Ürün çeşidi:

- | Parlaklık: | Ürün no: |
|---------------------------|------------|
| MAT / SEIDENMATT | 0880870003 |
| İPEK MAT / SEIDENGLÄNZEND | 0880870101 |

Tüketim:

- Her katta yaklaşık 100 ml/m²

Depolama:

- **BAUFIX** Treppen & Parkettlack kapalı orijinal ambalajında, serin, kuru ve dondan korunan bir yerde en az 1 yıl depolanabilir.



- Dolgu ve son kat özelliği
- Parke ve Merdiven Cilası
- Ayrıca kapılar ve mobilyalar için



Atık talimatı:

- Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa dökmeyiniz.
- Tamamen boşaltılmış ambalajlar geri dönüşüm sistemine gönderiniz.
- Ürün kalıntılarını yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir.

Decopaint-Yönetmeliğine (2004/42/EG) göre VOC:

- Ürün için sınır değeri (Kat.A/i): maks. 140 g/l (2010). Bu ürün < 140 g/l VOC içerir.



Yukarıdaki bilgiler üreticimizin en son ürün geliştirmesine ve uygulama teknolojisine göre derlenmiştir. Uygulama ve işleme bizim kontrolümüz dışında olduğundan üreticinin bilgi formunun içeriğinden herhangi bir sorumluluğu doğmaz. Broşürün içeriğini aşan veya bundan sapan bilgiler ana şirketin yazılı onayını gerektirir. Her durumda, genel hüküm ve koşullarımız geçerlidir. Bu teknik bilgi föyünün yayınlanması ile öncekiler geçerliliğini yitirir.